

Koksnes autoceļa izgatavošanas tehniskie noteikumi

2015, Rīga

Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi

KC – koksnes autoceļš.

Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotas prasības KC izgatavotājiem.
2. Noteikumi nosaka prasības KC izgatavošanā nepieciešamajiem materiāliem.
3. Noteikumi nosaka KC vairogu izgatavošanas nosacījumus.

Prasības materiāliem

4. Kokmateriāli izgatavojami no egles vai priedes koku sugām.
5. Ir izmantojami gan sausi, gan svaigi zāgēti kokmateriāli.
6. Ir atļauts izmantot impregnētus kokmateriālus.
7. Garenbrusas un gulšņi nedrīkst būt izgatavoti no līmēta kokmateriāla.
8. Ir pieļaujamas atkāpes no projekta izmēriem - koka elementu šķērsvirzienā ± 1 mm, koka elementu garenvirzienā ± 2 mm.
9. Ir pieļaujamas koksnes vainas:
 - 9.1. Zaru vietas:
 - 9.1.1. Zari saauguši, veseli pieļaujami ar izmēru ne lielāku par $1/2$ no jebkuras elementa skaldnes platuma un skaitā ne vairāk kā 3 jebkurā 1 m garā elementa posmā.
 - 9.1.2. Zari daļēji saauguši, nesaauguši, veseli pieļaujami ar izmēru ne lielāku par $1/3$ no jebkuras elementa skaldnes platuma un skaitā ne vairāk kā 2 jebkurā 1 m garā elementa posmā.
 - 9.1.3. Zari bojāti pieļaujami tikai pusē no zaru kopskaita.
 - 9.1.4. Zari, kas mazāki vairāk par pusi no pieļaujamā zaru izmēra, netiek ņemti vērā.
 - 9.2. Plaisas:
 - 9.2.1. Necaurejošās (seklās) pieļaujamas ne vairāk kā $1/3$ no elementa garuma.
 - 9.2.2. Caurejošās pieļaujamas ne garākas par 200 mm, bet ne vairāk kā $1/6$ no elementa garuma.
10. Pieļaujami arī citi defekti:
 - 10.1. Šķiedru savērpums pieļaujams.
 - 10.2. Serdes vietas pieļaujamas bez atdalīšanās un radiālām plaisām.
 - 10.3. Sēnīšu bojājumi pieļaujami ne vairāk kā 20% no skaldņu koplaukuma.
 - 10.4. Sēnīšu iekrāsojums pieļaujams ne vairāk kā 50% no skaldņu koplaukuma.

- 10.5. Trupe nav pieļaujama.
 - 10.6. Koksngraužu ejas pieļaujamas uz jebkuru 1 m garu posmu skaitā ne vairāk kā 3.
 - 10.7. Bomkantes pieļaujamas ne vairāk kā 1/6 no elementa skaldnes platuma visā garumā, pieļaujamas ne vairāk kā 1/3 no elementa skaldnes platuma, ja bomkante ir tikai 1/6 no elementa garuma garumā. Miza uz bomkantēm nav
11. Skrūves – cinkotas kokskrūves 6x100mm, atbilstoši SPEC 17.

KC vairogu izgatavošanas nosacījumi

- 11. KC sastāv no 3 veidu vairogiem – vairoga, pusvairoga un uzbraukšanas vairoga.
- 12. Apgriešanās laukums sastāv no standarta vairogiem un pusvairogiem, kā arī specifiskiem apgriešanās laukuma vairogiem.
- 13. KC vairogu un pusvairogu izgatavo atbilstoši pielikumam Nr.1.
- 14. KC uzbraukšanas vairogu izgatavo atbilstoši pielikumam Nr.2.
- 15. Specifiskos apgriešanās laukuma vairogu izgatavo atbilstoši pielikumam Nr.3.